

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

EP 99/9309

ESV

**PRIORITY
DOCUMENT**

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)



REC'D 17 FEB 2000

EPO

PCT

EPO - Munich
40

12. Jan. 2000

Bescheinigung

09/857054

Die BASF Aktiengesellschaft in Ludwigshafen/Deutschland hat eine Patentanmeldung
unter der Bezeichnung

"Verfahren zum Herstellen fester Darreichungsformen
mittels Schmelzextrusion"

am 1. Dezember 1998 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht.

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprüng-
lichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

Die Anmeldung hat im Deutschen Patent- und Markenamt vorläufig die Symbole
A 61 K und A 61 J der Internationalen Patentklassifikation erhalten.

München, den 4. Januar 2000

Deutsches Patent- und Markenamt

Der Präsident
Im Auftrag

Aktenzeichen: 198 55 440.0

Joost

Verfahren zum Herstellen von festen Darreichungsformen mittels
Schmelzextrusion

- 5 Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen von festen Darreichungsformen mittels Schmelzextrusion.

Im Gegensatz zu konventionellen Tablettierverfahren, die auf dem Verpressen von Pulvern oder Granulaten beruhen, wird bei der
10 Schmelzextrusion eine wirkstoffhaltige Schmelze eines thermoplastischen, wasserlöslichen oder wasserquellbaren Polymers verarbeitet. Verfahren zum Herstellen von Tabletten und anderen Darreichungsformen mittels Schmelzextrusion sind beispielsweise aus EP-A- 0 240 904, EP-A- 0 240 906, EP-A- 0 337 256, US-A-4 880 585
15 und EP-A-0 358 105 bekannt.

Man erzeugt dabei ein extrudierbares pharmazeutisches Gemisch durch Mischen und Aufschmelzen eines polymeren Bindemittels, wenigstens eines pharmazeutischen Wirkstoffs und gegebenenfalls
20 weiterer Additive. Zum Mischen und Aufschmelzen wird üblicherweise ein Extruder verwendet. Die einzelnen Komponenten können jedoch auch vor dem Einfüllen in den Extruder vermischt werden. Die wirkstoffhaltige Schmelze wird über eine oder mehrere Düsen, beispielsweise Schlitzdüsen im Extruderkopf in Form von Produkt-
25 strängen oder -bändern ausgepreßt. Die noch plastischen Produktstränge oder -bänder werden dann mit Hilfe geeigneter Werkzeuge zu Tabletten oder anderen Darreichungsformen, wie Zäpfchen oder Granulaten, geformt. Beispielsweise kann die extrudierte Schmelze durch ein Kalandrierverfahren mittels gegenläufig rotierender
30 Formwalzen zu der gewünschten Darreichungsform verpreßt werden. Dabei sind in einer oder in beiden Formwalzen Vertiefungen mit zu der gewünschten Tablette oder dem Zäpfchen komplementärer Form vorgesehen. Gemäß einer anderen bekannten Variante läßt man zwischen glatten Kalandrierwalzen ein Band hindurchlaufen, das Vertiefungen oder Öffnungen in der gewünschten Tabletten- oder Zäpfchenform aufweist.
35

Als Extruder werden üblicherweise Einschnellen- oder Doppelschnellenextruder verwendet. In dem europäischen Patent EP-B- 0
40 580 860 wird ein Verfahren zur Herstellung von festen pharmazeutischen Dispersionen beschrieben, bei dem ein Doppelschnellenextruder verwendet wird, der Knetscheiben aufweist. In der europäischen Patentanmeldung EP-A- 0 729 748 wird der Einsatz von Mehrwellenextrudern bei der Herstellung von pharmazeutischen Zusammen-
45 setzungen erwähnt. Tatsächlich behandelt dieses Dokument jedoch nur Doppelschnellenextruder mit Knetscheiben. Extruder mit

mehr als zwei Schnecken werden weder in EP-B- 0 580 860 noch in EP-A- 0 729 748 beschrieben.

Derartige Doppelschneckenextruder weisen jedoch den Nachteil auf,
5 daß im Bereich der Knetscheiben punktuell auftretende Temperaturspitzen und hohe Scherbelastungen auf die zu plastifizierende Masse einwirken. Dies stellt vor allem für die Extrusion von wirkstoffhaltigen Schmelzen ein Problem dar, da zahlreiche Wirkstoffe äußerst wärmeempfindlich sind. Außerdem können bei herkömmlichen Doppelschneckenextrudern mit Knetscheiben nur solche
10 polymere Bindemittel und Additive verwendet werden, die unempfindlich gegenüber erhöhten Temperaturen und hoher Scherbelastung sind. Diese Nachteile schränken die Bandbreite der herkömmlicherweise bei der Tablettenherstellung mittels Schmelzextrusion verwendbaren Substanzen stark ein.
15

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher ein Verfahren zum Herstellen von festen Darreichungsformen mittels Schmelzextrusion bereitzustellen, das es ermöglicht, die Ausgangssubstanzen des
20 extrudierbaren Gemisches, also insbesondere das polymere Bindemittel und die pharmazeutischen Wirkstoffe in schonender Weise, insbesondere ohne Auftreten hoher Scher- und Temperaturbelastungen zu plastifizieren und zu vermischen.

25 Gelöst wird diese Aufgabe durch das Verfahren gemäß beigefügtem Hauptanspruch. Erfindungsgemäß wird zum Herstellen von festen Darreichungsformen mittels Schmelzextrusion vorgeschlagen, ein polymeres Bindemittel, wenigstens einen pharmazeutischen Wirkstoff und gegebenenfalls weitere Additive in einem Planetwalzenextruder zu mischen, aufzuschmelzen und anschließend in Form eines kontinuierlichen, plastischen Produktstranges zu extrudieren.
30

Überraschend wurde gefunden, daß es bei Verwendung eines Planetwalzenextruders möglich ist, auch empfindliche Polymere, Werkstoffe und Additive in feste Darreichungsformen einzuarbeiten.
35

Planetwalzenextruder sind an sich bekannt und werden beispielsweise in Deutschland von der Firma Entex Rust & Mitschke GmbH, Bochum, hergestellt.

40 Planetwalzenextruder sind kontinuierliche Schneckenknetter, deren Knetteil nach Art eines Planetenwalzwerkes ausgebildet ist. Wie herkömmliche Ein- oder Doppelschneckenextruder besitzen auch Planetwalzenextruder einen Materialeinzug, an den sich eine Plastifizierungs- und Homogenisierungszone anschließt. Üblicherweise
45 ist vor der Austrittsdüse eine Kühlzone angeordnet, um das erhitzte Materialgemisch auf Extrusionstemperatur abzukühlen. Die

3

Plastifizierungs- und Homogenisierungszone weist eine zentrale Spindel auf, die typischerweise unter 45° verzahnt ist. Mit dieser Zentralspindel kämmen mehrere Planetenspindeln, die ihrerseits wieder in eine innen verzahnte, zylindrische Buchse eingreifen.

- 5 Wird die Zentralspindel angetrieben, so laufen die Planetenspindeln in einem Abwälzvorgang zwischen Buchse und Zentralspindel frei um. Sie sind nicht gelagert und schwimmen während des Betriebs in der zu extrudierenden Masse. Jede Planetenspindel stellt, soweit sich die Zähne mit der Zentralspindel bzw. der Innenver-
- 10 zahnung der Buchse in Eingriff befinden, eine Art Schraubenpumpe dar. Die zu plastifizierende Masse wird typischerweise axial in die Plastifizierungs- und Homogenisierungszone des Planetwalzenextruders eingeschoben und zwischen den umlaufenden Planetenspindeln und der Zentralspindel einerseits bzw. der innenverzahnten
- 15 Buchse andererseits sehr stark ausgewalzt.

- Die zu plastifizierende Masse, die in das Spaltspiel der Verzahnung gelangt, wird dabei immer wieder einer kurzzeitigen punktförmigen Walzbeanspruchung unterworfen, aber aufgrund der abrollenden Bewegung der Planetenspindeln auf der Zentralspindel sofort wieder entspannt und freigelegt. Aufgrund dieser Dünnschichtver-
- 20 waltung nimmt die Masse in sehr kurzer Zeit die erforderliche Plastifizierungswärme auf und wird intensiv gemischt und geknetet und dabei homogenisiert.

- 25 Aufgrund ihres gegenüber Ein- und Doppelschneckenextrudern wesentlich höheren Wirkungsgrades bauen Planetwalzenextruder üblicherweise sehr kurz, so daß auch die Verweilzeiten der zu plastifizierenden Masse in der Plastifizierungs- und Homogenisierungs-
- 30 zone sehr kurz sind.

- Das plastifizierte und homogenisierte Material wird ggf. von einer nachgeschalteten kurzen Austragsschnecke erfaßt und kann durch Lochplatten oder sonstige Düsen extrudiert werden. Der Ex-
- 35 truder kann jedoch auch ohne Düsenplatte ohne Druckaufbau betrieben werden.

- Üblicherweise ist die Plastifizierungs- und Homogenisierungszone des Extruders temperierbar. Dazu können beispielsweise Heiz- oder
- 40 Kühlmittel durch den die Buchse umgebenden Gehäusemantel des Extruders geführt werden.

- Besonders vorteilhaft ist der Planetwalzenextruder modulartig aus einzelnen Abschnitten aufgebaut, wobei die Auslegung der Walzen
- 45 und das Temperaturprofil für jeden Abschnitt separat optimiert werden kann.

4

Der Planetwalzenextruder zeichnet sich auch durch eine gute Selbstreinigung aus, was insbesondere bei der Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen vorteilhaft ist.

- 5 Die zwischen den Walzwerken vorhandenen drucklosen Kammern gewährleisten eine gute Entgasung der zu plastifizierenden Masse.

- Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ist es trotz der nur kurzzeitigen Temperatur- und Scherbeanspruchung möglich, eine optimale
- 10 Homogenisierung der Masse in kürzester Zeit zu erreichen. Bei der Herstellung von festen Lösungen erweist sich dies als vorteilhaft, da es gelingt, ohne Verwendung von Lösungsmitteln und hohen Temperaturen eine molekulardisperse Verteilung des Wirkstoffes in der Matrix zu erreichen.

- 15 Durchschnittlich liegen die zur Plastifizierung und Homogenisierung des pharmazeutischen Gemisches notwendigen Temperaturen mit dem erfindungsgemäßen Verfahren, d.h. bei Verwendung eines Planetwalzenextruders, um ca. 20 °C niedriger als die mit herkömmlichen Extrusionsverfahren, d.h. bei Verwendung eines Zweischneckenextruders mit Knetscheiben, erforderlichen Temperaturen.
- 20

Vorteilhaft verwendet man einen Planetwalzenextruder der eine Zentralspindel und drei bis acht Planetenspindeln aufweist.

- 25 Besonders bevorzugt verwendet man einen Planetwalzenextruder mit sechs Planetenspindeln. Mit dieser Anordnung kann man das zu extrudierende Gemisch besonders effektiv vermischen und plastifizieren, ohne daß eine übermäßige Temperatur- und Scherbelastung des
- 30 Materials auftritt.

- Aufgrund der guten Durchmischung und Plastifizierung des pharmazeutischen Gemisches benötigt der Planetwalzenextruder keine Knetscheiben. Die oben beschriebenen Nachteile, die etwa beim
- 35 Einsatz von Doppelschneckenextrudern mit Knetscheiben auftreten, werden mit dem erfindungsgemäßen Verfahren vermieden.

- Die Verweilzeit des pharmazeutischen Gemisches in dem Planetwalzenextruder ist kurz und beträgt bevorzugt, abhängig von der
- 40 Drehzahl der Zentralspindel und der Länge des Walzenteils, etwa 0,5 bis 2 Minuten.

- Da mit dem erfindungsgemäßen Verfahren die zu plastifizierende Masse keinen länger anhaltenden Temperatur- und Scherbeanspruchungen ausgesetzt ist, eignet sich ein Planetwalzenextruder ins-
- 45 besondere zum Extrudieren von Massen, die wärme- oder scheremp-

5

findliche Substanzen enthalten, wobei es sich dabei um Wirk-, Hilfs- oder Zusatzstoffe handeln kann.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist daher auch die Verwendung eines Planetwalzenextruders zum Extrudieren eines wärmeempfindlichen pharmazeutischen Gemisches.

Der Begriff "Darreichungsform" im Sinne der vorliegenden Erfindung ist breitest möglich zu verstehen. Er ist weder an eine bestimmte Form, noch eine bestimmte Anwendung gebunden. Er umfaßt daher beispielsweise Tabletten zur peroralen Anwendung, Zäpfchen zur rektalen Anwendung, Pellets, Granulate oder auch größere Formen, wie Würfel, Blöcke (Quader) oder zylindrische Formen. Das erfindungsgemäße Verfahren ist zur Herstellung von beliebigen Darreichungsformen geeignet, die etwa als Arzneimittel, Pflanzenbehandlungsmittel, Futtermittel und Nahrungsmittel, sowie zur Abgabe von Riechstoffen und Parfümölen Verwendung finden.

Unter pharmazeutischen Wirkstoffen im Sinne der Erfindung sind alle Stoffe mit einer pharmazeutischen Wirkung und möglichst geringen Nebenwirkungen zu verstehen, so fern sie sich unter den Verarbeitungsbedingungen nicht zersetzen. Die Wirkstoffmenge pro Dosisseinheit und die Konzentration können je nach Wirksamkeit und Freisetzungsgeschwindigkeit in weiten Grenzen variieren. Einzige Bedingung ist dabei, daß sie zur Erzielung der gewünschten Wirkung ausreichen. So kann die Wirkstoffkonzentration, bezogen auf das Gesamtgewicht der Darreichungsform, im Bereich von 0 bis 90, vorzugsweise von 0,1 bis 60 liegen. Der Begriff Wirkstoff umfaßt im vorliegenden Zusammenhang auch beliebige Wirkstoffkombinationen. Wirkstoffe im Sinne der Erfindung sind beispielsweise auch Vitamine. Bevorzugte Wirkstoffe sind Ibuprofen (als Racemat, Enantiomer oder angereichertes Enantiomer), Ketoprofen, Flurbiprofen, Acetylsalicylsäure, Verapamil, Paracetamol, Nifedipin und Captopril.

Das erfindungsgemäße Verfahren eignet sich aber insbesondere für wärmeempfindliche Substanzen, wie beispielsweise Enzyme, Peptide, Vitamine, Hormone, Insulin, Pflanzenextrakte, Dihydropyridinderivate, Antibiotika, wie beispielsweise Makrolyte oder Zytostatika. Besonders geeignet ist das erfindungsgemäße Verfahren auch zur Extrusion von Pflanzenextrakten und anderen natürlichen Wirkstoffen.

Das erfindungsgemäße Verfahren eignet sich insbesondere zur Herstellung von festen Darreichungsformen, die solche Polymere enthalten, die aufgrund ihres hohen Molekulargewichts oder ihrer Thermolabilität bei der Extrusion in Zweischnellenextrudern Ab-

6

bauerscheinungen unterliegen, beispielsweise einem oxidativen Abbau, Depolymerisation, Molekulargewichtsabbau, Eliminierung von Seitengruppen, oder die chemische Reaktionen mit anderen Komponenten der Formulierung eingehen.

5

Das polymere Bindemittel muß in der Gesamtmischung aller Komponenten im Bereich von 50 bis 250 °C, vorzugsweise 60 bis 180 °C und besonders bevorzugt im Bereich von 80 bis 150 °C erweichen oder schmelzen. Die Glasübergangstemperatur des Gemisches muß daher unter 200 °C, vorzugsweise unter 150 °C und besonders bevorzugt unter 130 °C liegen. Erforderlichenfalls wird sie durch übliche, pharmakologisch akzeptable weichmachende Hilfsstoffe herabgesetzt. Geeignete polymere Bindemittel sind beispielsweise beschrieben in WO 97/15291.

15

Als polymere Bindemittel werden für die Schmelzextrusion pharmazeutischer Wirkstoffe bevorzugt eingesetzt: Polymere oder Copolymerisate von N-Vinylpyrrolidon, Eudragitttypen (Acrylharze) oder Cellulosen. Dabei sind besonders bevorzugt: Polyvinylpyrrolidon (PVP), Copolymerisate von N-Vinylpyrrolidon und Vinylestern, wie Vinylacetat, Poly(hydroxyalkylacrylate), Poly(hydroxyalkylmethacrylate), Polyacrylate, Polymethacrylate, Alkylcellulosen oder Hydroxyalkylcellulosen.

Das extrudierbare Gemisch kann neben dem polymeren Bindemittel und dem (oder den) Wirkstoff(en) auch übliche Zusätze enthalten, beispielsweise Weichmacher, Schmiermittel, Fließmittel, Farbstoffe, Stabilisatoren oder Netz-, Konservierungs-, Spreng- Adsorptions-, Formentrenn- und Treibmittel. Ebenso können übliche galenische Hilfsmittel, z.B. Streckmittel bzw. Füllstoffe enthalten sein. Geeignete Zusätze und galenische Hilfsmittel sind beispielsweise beschrieben in WO 97/15291.

Der typische Aufbau eines Planetwalzenextruders ist in der Schnittansicht der beigefügten Figur dargestellt.

Der Planetwalzenextruder 10 weist in seinem Plastifizierungs- und Homogenisierungsbereich einen temperierbaren, im wesentlichen zylindrischen Gehäusemantel 11 auf, an dessen Innenwand eine Buchse 12 angeordnet ist, auf deren Innenfläche eine spiralförmige Nut 12a ausgespart ist. Zentral im Inneren der Buchse 12 ist eine antreibbare Zentralspindel 13 drehbar gelagert, die von mehreren frei umlaufenden Planetenspindeln 14 umgeben ist. Jede Planetenspindel 14 kämmt mit ihrer spiralförmigen Mantelfläche 14a sowohl mit der spiralförmigen Mantelfläche 13a der Zentralspindel 13 als auch mit der Innenspirale 12a der Buchse 12. Die Buchse 12 ist drehfest im Gehäuse des Planetwalzenextruders 10 angeordnet. Für

7

die umlaufenden Planetenspindeln 14 ist am Extruderende ein in der Schnittdarstellung der beigegefügt Figur nicht erkennbarer Anlauftring angeordnet.

5 Beispiel 1:

Herstellung einer festen Lösung von Ibuprofen in einer Matrix aus Kollidon 90 F unter Verwendung eines Planetwalzenextruders

- 10 30 Gew.% Ibuprofen wurden mit 69,5 Gew.% Kollidon 90 F mit einem k Wert von 90 und 0,5 Gew. % Aerosil 200 in einem Planetwalzenextruder extrudiert.

Der Planetwalzenextruder hatte eine Zentralspindel mit einem

- 15 Durchmesser von 43 mm, die von sechs Planetenspindeln mit Durchmessern von jeweils 20 mm und einer Länge von jeweils 398 mm umgeben war. Bei einer Drehzahl von 40 U/min wurden mit einem Durchsatz von 5 kg/h extrudiert.

- 20 Die Plastifizierung und Homogenisierung erfolgte bei einer maximalen Temperatur im Extruder von 150 °C.

Der k Wert von Kollidon betrug nach der Extrusion 85.

25

Vergleichsbeispiel 1:

Herstellung einer festen Lösung von Ibuprofen in einer Matrix aus Kollidon 90 F unter Verwendung eines Doppelschneckenextruders

30

30 Gew.% Ibuprofen wurden mit 69,5 Gew.% Kollidon 90 F mit einem k Wert von 90 und 0,5 Gew. % Aerosil 200 in einem ZSK-Zweiwellextruder der Fa. Werner & Pfleiderer bei einer Drehzahl von 100 U/min und einem Durchsatz von 2 kg/h extrudiert.

35

Für eine zufriedenstellende Plastifizierung und Homogenisierung war eine maximale Temperatur im Extruder von 190 °C erforderlich.

Der k Wert von Kollidon betrug nach der Extrusion nur noch etwa

40 70.

45

Patentansprüche

1. Verfahren zum Herstellen von festen Darreichungsformen mittels Schmelzextrusion, wobei man ein polymeres Bindemittel, wenigstens einen pharmazeutischen Wirkstoff und gegebenenfalls weitere Additive in einem Extruder mischt und aufschmelzt und anschließend einen kontinuierlichen, plastischen Produktstrang extrudiert, dadurch gekennzeichnet, daß man als Extruder einen Planetwalzenextruder (10) verwendet.
2. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man einen Planetwalzenextruder (10) mit einer Zentralspindel (13) und drei bis acht Planetspindeln (14) verwendet.
3. Verfahren gemäß Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß man einen Planetwalzenextruder (10) mit sechs Planetspindeln (14) verwendet.
4. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß man einen Planetwalzenextruder (10) ohne Knet-scheiben verwendet.
5. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß man die Drehzahl der Zentralspindel (14) des Planetwalzenextruders (10) so einstellt, daß die Verweilzeit eines zu extrudierenden pharmazeutischen Gemisches in dem Extruder (10) etwa 0,5 bis 2 Minuten beträgt.
6. Verwendung eines Planetwalzenextruders zum Extrudieren eines wärme- und/oder scherempfindlichen pharmazeutischen Gemisches.

Zusammenfassung

5 Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen von festen Darreichungsformen mittels Schmelzextrusion. Dabei mischt man ein polymeres Bindemittel, wenigstens einen pharmazeu-
tischen Wirkstoff und gegebenenfalls weitere Additive, schmelzt
das Gemisch in einem Extruder auf und extrudiert es anschließend
10 in Form eines kontinuierlichen, plastischen Produktstranges. Das erfindungsgemäße Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, daß man als Extruder einen Planetwalzenextruder (10) verwendet, der be-
vorzugt eine Zentralspindel (13) und sechs Planetenspindeln (14)
aufweist.


15

20

25

30

35



(Figur zur Zusammenfassung)

40

45

1 / 1




Fig.